

GRANIT NOPOLUX ROSTSCHUTZ

Qualitäts-Nr. / Farbton	SEGL	Nr. gemäß Farbton
Glanzgrad	matt	
Produktbeschreibung	Matter, hochwertiger 1-Komponentiger-Kunstharz-Korrosionsprimer für den Innen- und Außenbereich. Schnelltrocknende lösemittelhaltige Spezialgrundierung mit hoher Korrosionsbeständigkeit und maximaler Haftung auf Stahl durch rostschützende Pigmente.	
Anwendungsbereich	Schnelltrocknende 1K-Spezial-Grundierung für Land- und Baumaschinen aus Eisen und Stahl.	

Produktinformationen

Festkörpervolumen	ca. 50 % (je nach Farbton)	
Standardschichtdicke	trocken 60 µm , nass 120 µm	
Theoretische Ergiebigkeit	ca. 10 m ² /ltr. = 7,5 m ² /kg bei 60 µm (Abhängig vom Untergrund und den Applikationsbedingungen).	
Dichte	ca. 1,3 g/cm ³ (abhängig vom Farbton)	
Flammpunkt	+ 25 °C	
VOC	< 400 g/ltr.	
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate (unter normalen Bedingungen)	

Applikationsdaten

Topfzeit	---	
Applikationsmethode	Konventionelles spritzen, Airless- und Airmixspritzen, streichen und rollen. Einstellung der Spritzviskosität mit maximal 10% Nopolux Nitro-Universal-Verdünnung. Für die Verarbeitung via Airlessverfahren ist für gewöhnlich kein Verdünnen erforderlich. Zur Erzielung einer optimalen Lackierung sollten Druck und Düse den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden.	
Verdünnung / Reinigung	Nopolux Nitro-Universal-Verdünnung	

Trocknungszeiten bei 65% rel. Luftfeuchte	<u>Temperatur</u>		<u>+ 20°C</u>
		Staubtrocken	
	griffest		8 Std.
	Überarbeitbarkeit	mind.	12 Std.
		max.	

Während der Verarbeitung muss die Objekttemperatur mind. 3°C über dem Taupunkt liegen.

Oberflächenvorbereitung	Die zu beschichtende Fläche muss frei von Staub, Rost, Walzhaut, Öl, Salz und Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen sein.	
Empfohlenes Farbsystem	1 x	Granit Nopolux Rostschutz
	1 – 2 x	Granit Nopolux Kunstharzlack

Überstreichbarkeit Kann mit sich selbst und Granit Nopolux Kunstharzlack überarbeitet werden.

Allgemeines

Sicherheitsratschläge	a) Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! b) für ausreichende Belüftung sorgen c) keinen Sprühnebel einatmen d) bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen e) Berührung mit der Haut vermeiden f) weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
------------------------------	---

Verfügbarkeit weltweit; geringe Produkt-/Farbtonabweichungen können aufgrund besonderer Bestimmungen bzw. Vorschriften in den betreffenden Ländern auftreten

Allgemeine Bemerkung

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Technische-/Service-Abteilung.